



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Dalles AI Avenue

Texte de prescription

Dalles en béton, type **AI Avenue** (Chaux de Contern) ou équivalent, selon EN 1339, qualité PLDUI30.

Formats: 39,8 x 39,8 x 8 cm, 39,8 x 39,8 x 6 cm, 39,8 x 19,8 x 6 cm
Teintes: Gris Beige, Grès de Luxembourg, Porphyre, Granit Gris, Basalte, Ocelot, Granit Rouge, Jaune Ocre, Brun, Brun 2001
Texture: Grenailée

Fourniture et mise en œuvre des dalles dans un lit de sable 0/4 mm, d'une épaisseur de 4 cm non damé, nivelé à la règle.

Les dalles sont à poser selon les indications du conducteur des travaux et suivant le plan de calepinage. Lors de la pose, il est nécessaire de contrôler l'alignement des dalles au fur et à mesure de l'avancement. Une largeur de joint de 3 à 5 mm doit être respectée. Le jointoiement doit s'effectuer continuellement avec du sable concassé 0/4 mm. Les dalles ne doivent pas être compactées mécaniquement. Remplir les joints à plusieurs reprises jusqu'à saturation. Le rejointoyage final se fait sous ajout d'eau.

Le prix unitaire comprend toutes les prestations accessoires telles que les découpes et les raccords aux rives.

Ausschreibungstext

Platten aus Beton, Modell **AI Avenue** (Chaux de Contern) oder gleichwertig, gemäß EN 1339, Qualität PLDUI30,

Formate: 39,8 x 39,8 x 8 cm, 39,8 x 39,8 x 6 cm, 39,8 x 19,8 x 6 cm
Farben: Graubeige, Grès de Luxembourg, Porphyr, Granitgrau, Basalt, Ozelot, Granitrot, Ockergelb, Braun, Braun 2001
Textur: kugelgestrahlt

liefern und in Bettungssand der Körnung 0/4 mm, Schichtdicke 4 cm lose, über Lehren abgezogen, fachgerecht verlegen.

Die Platten sind gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemustern einzubauen. Beim Verlegen ist die Fläche in erforderlichen Abständen auszurichten und auf Einhaltung der Rastermaße zu überprüfen. Ein Fugenabstand von 3 bis 5 mm ist einzuhalten. Das Schließen der Fugen sollte kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens erfolgen. Als Fugenmaterial empfiehlt sich Brechsand 0/4 mm. Der Plattenbelag ist nicht maschinell abzurütteln. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren und schließlich einzuschlämmen.

In dem Einheitspreis enthalten sind alle erforderlichen Nebenleistungen sowie das Anpassen von Platten (Zuschneiden) an Rundungen, Schrägen usw.